



RoxelPro

[www.roxelpro.com](http://www.roxelpro.com)



#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Тщательно встряхнуть перед использованием. Поверхность должна быть чистой, сухой, не иметь следов ржавчины, пыли и смазки. Наносить с расстояния 25 - 30 см. Окраска возможна (в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности), через 60-90 минут. Рекомендуемая температура применения от 15°C до 25°C

#### **ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:**

Хранить сухом прохладном месте при температуре +10°C - +30°C вдали от прямых солнечных лучей. Максимальный срок хранения 2 года в закрытой оригинальной упаковке, до даты истечения на упаковке

#### **ROXELPRO Антигравийное антикоррозийное покрытие, окрашиваемое**

Окрашиваемые антигравийные покрытия с антикоррозийными и шумопоглощающими свойствами на основе каучука и смол. После полного высыхания образуется прочная эластичная пленка, может окрашиваться большинством лакокрасочных систем. Обеспечивает хорошую защиту от перепадов температур и ударов щебня.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Подходит для видимых частей кузова автомобиля, таких как передняя и задняя юбка, колесные арки, пороги.

**Артикул:** 464423; 464422

Основа	Растворители, смолы, каучук и наполнители
Удельная плотность (20°C), DIN 51757	~ 0,82 кг/л
Содержание твердых веществ (DIN 53216) (3 часа при 120°C)	~ 25%
Вязкость (20°C)	-
Рекомендованная рабочая температура	От -30°C до +80°C
Расход	$\pm 0,35 \text{ кг/м}^2 \approx \pm 0,4 \text{ л/м}^2$
Высыхание на отлип (20°C, влажность 65%)	~ 10 мин (толщина слоя $\pm 350 \text{ м}$ )
Полное высыхание (20°C, влажность 65%)	~ 30 мин (толщина слоя $\pm 350 \text{ м}$ )
Принудительная сушка (60°C)	~ 20 мин (толщина слоя $\pm 350 \text{ м}$ )
Испытание в солевой камере (DIN 50021)	До 240 часов, Ri 0 для сухого слоя 100 $\text{м}$ До 480 часов, Ri 0 для сухого окрашенного слоя 100 $\text{м}$
Тест на устойчивость к ударам щебня (SAE-J400)	6C – 6D для сухого слоя 100 $\text{м}$
Испытание на изгиб (DIN 53152, +70°C)	Нет трещин, без потери адгезии
Испытание на изгиб (DIN 53152, -30°C)	Незначительные трещины, без потери адгезии
Цвет	Черный (464423), серый (464422)
Упаковка	500 мл аэрозоль